平成20年 3月 17日

株式会社ECOビジネス倶楽部本部　御中

大日精化工業株式会社
グラビアインキ事業部

スーパーUV照射試験・鉛筆硬度試験

拝啓　貴社益々御清栄の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、有難く存じます。
さて、首題の件につき下記の通り御報告申し上げます。敬具

記

【支給塗布サンプル】
サンプル①:　省エネガラスコート（従来タイプ）
サンプル②:　省エネガラスコート（NEWタイプ）

≪スーパーUV照射試験≫
【試験機】アイ　スーパーUVテスター　SUV－W231（岩崎電気㈱）
【UV照射条件】
照射強度: 100mW／cm2　　波長: 295－450nm
温度: 63℃　湿度: 50%
時間: 100、200時間
照射サイクル: 20時間照射→4時間結露

【白濁・黄変　評価】

	ブランク	100時間	200時間
サンプル①	○	○	○
サンプル②	○	○	○

≪鉛筆硬度試験≫

	ブランク	100時間	200時間
サンプル①	4H	4H	4H
サンプル②	4H	4H	4H

宜しく御願い申し上げます。